

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Characteristics		
Spessore Thickness	0,9/1,0 mm	
Origine Animale Origin	Bovine Raw hides	
Provenienza Place of Origin	Europea European	
Tipo di Concia Tanning	Ai Sali di Cromo Chrome salts	
Tipo di Tintura Dyeing	All'Anilina passante in botte Aniline through-dyeing	
Tipo di Rifinitzione Finishing	Pigmentata Pigments finishing	
Tipologia Typology	Fiore corretto Corrected grain	
TEST FISICI Physical Test		
CARATTERISTICHE Characteristics	RIFERIMENTO NORMA Standard Reference	VALORI Limits
Solidità del colore alla Luce Artificiale Light Fastness xenon lamp	UNI EN ISO 105 B02	Valore 8 scala dei blu Value 8 Blue scale
Resistenza allo strappo Tear strenght	UNI EN ISO 3377-1	42N
Solidità del cuoio allo strofinio a secco Dry rub Fastness	ISO 11640	500 cicli valore 4/5 scala dei grigi 500 cycles value 4/5 grey scale
Solidità del cuoio allo strofinio a umido Wet rub Fastness	ISO 11640	250 cicli valore 4/5 scala dei grigi 250 cycles value 4/5 grey scale
Solidità del cuoio alla flessione ripetuta Flex crack resistance	ISO 5402	> 50.000 cicli > 50.000 cycles
Adesività dello strato di rifinitzione Adhesion of finish	UNI EN ISO 11644	9 N/cm
Certificato n° Q05774 - 2014 - Dedalo Srl (Arzignano - VI)		
Resistenza al fuoco Fire resistance	British standard BS 5852 Part I (1979) NI/0: Cigarette Test N°1:Match Test	Passa
Certificato n° Q05774 - 2014 - Dedalo Srl (Arzignano - VI)		
Resistenza al fuoco Fire resistance	Imo FTP: Part 8-Resolution A.652 (16) NI/0: Cigarette Test N°1:Match Test	Passa
Certificato n° S02092 - 2015 - Dedalo Srl (Arzignano - VI)		
Resistenza al fuoco Fire resistance	TB 117-A11@2013:2013 Cigarette Test (California)	Passa
L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH / Our leather is processed in conformity with REACH regulation		

Pulizia e manutenzione della pelle - Cleaning and caring for the leather

Per la normale pulizia spolverare periodicamente con un panno pulito, morbido e asciutto. Eventuali macchie possono essere rimosse usando un panno pulito imbevuto in una soluzione d'acqua e sapone neutro bianco. Evitare di strofinare la superficie da trattare, ma tamponare, dall'esterno verso l'interno della macchia. Non asciugare la pelle alla luce del sole o con l'asciugacapelli. Non utilizzare mai sostanze detergenti non consigliate in quanto possono danneggiare il rivestimento in pelle causando crepe o scolorimento. Per mantenere vivo il colore del rivestimento, evitare l'esposizione del manufatto in pelle alla luce diretta del sole.

For normal cleaning just dust the leather with a clean, soft dry cloth. Any stains can be removed using a damp cloth and mild white detergent. Do not rub the surface but dad it from the outside towards the inside of the stain. Do not dry the leather in the sunlight or with a hair dryer. Do not use detergents that are not specific for leather, as they can damage the surface causing it to crack or fade. To keep the colours bright, do not expose the leather to direct sunlight.

I prodotti chimici necessari alla produzione della pelle, utilizzati per la concia, la tintura e la rifinitzione dei grezzi, non contengono sostanze nocive alla salute ed all'ambiente. Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.


The chemicals needed for the production of leather, used for the tanning, the dyeing and the finishing of the raw hides, do not contain substances which can be harmful for health or the environment. Due to technical reason it is not possible to guarantee the same tonality of the colour from one bath to another.



Polo category 7



Polo P10




Polo P72



Polo P47



Polo P36



Polo P39



Polo P23



Polo P32



Polo P42



Polo P24



Polo P55

TONON



Polo P30



Polo P31




Polo P44



Polo P25

Polo category 7



Polo P84



Polo P54



Polo P58



Polo P60

TONON